

SUPERFICIE CRAQUELÉ - CRAQUELÉ SURFACE

BICOTTURA DOUBLE FIRING

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14411

STANDARD VALUES AS PER UNI EN 14411

GRUPPO B III - GROUP B III. GL (Appendice L EN 14411)

METODO DI FORMATURA PRESSATO A SECCO - DRY PRESSED

| | metodo di prova standard | valore value |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 | >10 % |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | ISO 10545-14 | classe 1 - class 1 |
| RESISTENZA AL CAVILLO CRAZE RESISTANCE | ISO 10545-11 | non applicabile (effetto decorativo) not applicable (decorative element) |
| RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE | ISO 10545-13 | classe GLC - class GLC |

SUPERFICIE SILK - SILK SURFACE

BICOTTURA DOUBLE FIRING

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14411

STANDARD VALUES AS PER UNI EN 14411

GRUPPO B III - GROUP B III. GL (Appendice L EN 14411)

METODO DI FORMATURA PRESSATO A SECCO - DRY PRESSED

| | metodo di prova standard | valore value |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 | >10 % |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | ISO 10545-14 | classe 4 - class 4 |
| RESISTENZA AL CAVILLO CRAZE RESISTANCE | ISO 10545-11 | RESISTE - RESISTANT |
| RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE | ISO 10545-13 | classe GLB - class GLB |