

## SUPERFICIE SILK - SILK SURFACE

### BICOTTURA DOUBLE FIRING

#### CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14411

STANDARD VALUES AS PER UNI EN 14411

**GRUPPO B III** - GROUP B III. GL (Appendice L EN 14411)

**METODO DI FORMATURA PRESSATO A SECCO** - DRY PRESSED

	metodo di prova standard	valore value
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	<b>ISO 10545-3</b>	<b>&gt;10 %</b>
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	<b>ISO 10545-14</b>	<b>classe 4 - class 4</b>
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZE RESISTANCE	<b>ISO 10545-11</b>	<b>RESISTE - RESISTANT</b>
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	<b>ISO 10545-13</b>	<b>classe GLB - class GLB</b>